

DESCRIZIONE: **Primer 7**

CODICE: **K 3929 4300**

Descrizione

Trattamento a base solvente per l'incollaggio di poliolefine (polietilene, polipropilene), gomme termoplastiche, EPDM, PTFE, siliconi e altri materiali difficili.

Il Primer viene raccomandato in combinazione con l'Adesivo Istant 34.

Applicare un sottile strato di Primer sulle superfici e lasciarlo asciugare per alcuni secondi.

Applicare l'Adesivo su una delle superfici e unire le parti mantenendo la pressione per alcuni secondi.

I migliori risultati sono ottenuti effettuando la giunzione entro 1 ora dall'applicazione del Primer.

Il tempo di vita del Primer sulle superfici è di 8 ore.

Il Primer Attivatore 7 si può evidenziare per effetto fluorescenza con la lampada a luce blu (LUCE DI WOOD).

Non è opportuno utilizzare il Primer su superfici che normalmente non ne abbiano la necessità.

Chiudere immediatamente il flacone dopo l'uso.

Proprietà fisiche

Composizione:	Promotori di adesione in solvente idrocarburico
Colore:	trasparente,fluorescente alla luce blu
Viscosità (+25°C - m Pa s):	1 - 2
Peso specifico (+25°C - g/ml):	0,74
Punto di infiammabilità (COC/DIN/ISO 2592):	0°C
Tensione di vapore +25°C:	50 mbar
Nocività - Esposizione ai vapori:	TLV 270 ppm
Stabilità a magazzino:	1 anno nei contenitori originali (+20°C/50%UR)

Immagazzinamento

Consigliamo di immagazzinare il prodotto in un locale fresco ed asciutto ad una temperatura non superiore a +20°C.

Per prevenire contaminazioni consigliamo di non rimettere nel flacone eventuale prodotto avanzato dalle applicazioni.

Per ulteriori chiarimenti circa le applicazioni e l'immagazzinamento Vi consigliamo di prendere contatto con il Servizio Tecnico Loxeal.

Sicurezza e manipolazione

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'impiego.

Note

I valori riportati, ottenuti nei nostri laboratori, sono informativi, ma non costituiscono specifica di fornitura,per la quale vi invitiamo a contattare il Servizio Tecnico Loxeal.

Loxeal garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti in conformità alle proprie specifiche. A causa delle differenti tipologie di materiali disponibili sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, l'utilizzatore deve verificare con prove adeguate l'idoneità del prodotto per l'uso specifico preso in considerazione.

Loxeal non riconosce esplicitamente qualsiasi garanzia esplicita o implicita, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità all'utilizzo per specifico impiego, provenienti dalla vendita o dall'utilizzo dei prodotti di Loxeal.

Loxeal non riconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.